

OTTOSEAL® A 221 Parkett

Il sigillante per giunti da parquet



Mastice monocomponente a base di acrilato

Per ambienti interni

A 221

Caratteristiche

- ▶ Privo di siliconi a norma DIN 18356 - Non si verificano interazioni con i rivestimenti in parquet normalmente reperibili in commercio
- ▶ Dopo l'indurimento, è levigabile e verniciabile - Adattamento dei giunti impeccabile dal punto di vista visivo
- ▶ Conservare e trasportare al riparo dal gelo

Campi di applicazione

- ▶ Riempitivo di giunti per pavimenti in parquet, laminato, listoni di legno e sughero
- ▶ Riempitivo di giunti per raccordo su listelli a pavimento, zoccolature, soglie ed altri elementi costruttivi
- ▶ Riempitivo di giunti per riparazione su legno

Standard e test

- ▶ Soddisfa i requisiti di comportamento al fuoco secondo la norma EN 13501: Classe E
- ▶ Classe di emissione VOC francese A+
- ▶ Idoneo per applicazioni ai sensi del foglio di lavoro IVD-Merkblatt n. 8+12+31+35 (IVD - Associazione tedesca industria dei sigillanti)



Dati tecnici

Tempo di filmazione a 23 °C/50 % u.r.a. [minuti]	~ 10 - 15
Indurimento in 24 ore a 23 °C/50 % u.r.a. [mm]	~ 1 - 2
Temperatura di lavorazione da/a [°C]	+ 5 / + 35
Viscosità al 23 °C	pastoso, stabile
Densità a 23 °C secondo le norme ISO 1183-1 [g/cm³]	~ 1,3
Durezza Shore A secondo le norme ISO 868	~ 30
Resistenza termica da/a [°C]	- 20 / + 80
Stabilità a magazzino a 23 °C/50 % u.r.a. per cartuccia/sacchetto [mesi]	18 ¹

1) Conservare al riparo dal gelo

Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.

Avvertenze

Prima di applicare il prodotto è necessario assicurarsi che i materiali costruttivi con i quali si verrà a contatto siano compatibili con il prodotto stesso e tra loro e che non possano danneggiare o alterare le caratteristiche del prodotto (ad es. scolorimento). In caso di materiali costruttivi che saranno successivamente lavorati nel punto dove è stato applicato il prodotto, l'utilizzatore deve verificare che i relativi componenti solidi o volatili non possano compromettere o alterare le caratteristiche del prodotto (ad es. scolorimento). All'occorrenza, l'utilizzatore è tenuto a contattare il produttore dei materiali costruttivi rispettivamente impiegati.

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, GERMANIA
 ☎ +49 8684 908-0 | @info@otto-chemie.de
 www.otto-chemie.com/it



Ufficio tecnico

☎ +49 8684 908-4300
 @tae@otto-chemie.de



SIGILLARE & INCOLLARE

Durante l'indurimento/l'asciugatura, il sigillante subisce delle alterazioni nel colore. La tonalità cromatica definitiva sarà raggiunta solo ad indurimento completo.
Sulle superfici oliate e su legno oleoso, possono verificarsi dei problemi di adesione e di compatibilità con il sigillante. Per tale motivo, suggeriamo di effettuare delle prove preliminari.

Istruzioni per l'applicazione

Lasciare il riempitivo di giunti entro 5 minuti. Per l'indurimento definitivo sono necessari da 2 a 14, in base allo spessore del giunto.
Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova.
Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.
Raccomandiamo di conservare gli prodotti nei contenitori originali chiusi in un luogo asciutto (< 60 % u.r.a.) ad una temperatura compresa tra min. +15 °C e max. +25 °C. In caso di stoccaggio prolungato dei prodotti (per più settimane) e/o trasporto a temperature o umidità dell'aria più elevate, non sono da escludere una riduzione della conservabilità o un'alterazione delle caratteristiche del materiale.

Fornitura

Cartuccia da 310 ml	
 bianco antico	A221-04-C51
 faggio attenuato	A221-04-C66
 faggio chiaro, riv. acero	A221-04-C53
 quercia antico	A221-04-C700
 quercia scuro	A221-04-C1237
 quercia chiaro	A221-04-C64
 quercia rustico	A221-04-C98
 frassino naturale	A221-04-C884
 frassino, pino silvestre, abete rosso, acero eur.	A221-04-C105
 grigio fuga	A221-04-C71
 ciliegio	A221-04-C17
 larice	A221-04-C104
 mogano, merbau	A221-04-C29
 teak, afrormosia	A221-04-C101
Pezzi per unità di imballaggio	20
Pezzi per pallet	1200

Per motivi tecnici di visualizzazione, i colori illustrati potrebbero divergere dai colori originali dei prodotti.
Per una visualizzazione autentica dei colori, si prega di richiedere i nostri campioni originali dei colori.

Avvertenze per la sicurezza

Attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.
Dopo l'indurimento, il prodotto è inodore.

Smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento, vedere Scheda di sicurezza.

Garanzia

Le suddette informazioni e i nostri consigli tecnici applicativi, sia verbali che scritti o per mezzo di test, sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono vincolanti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in questo documento non esimono l'utente dall'effettuare propri test sui nostri prodotti per verificarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati sulla base dei nostri consigli tecnici applicativi esulano dal nostro controllo e sono pertanto di esclusiva responsabilità dell'utente. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili all'indirizzo www.otto-chemie.de.